

PRODUIT

GAMME TRANSFIX

REFERENCE : AT E109/75 PA90

DESCRIPTION



PROTECTEUR: Papier siliconé 2 faces 90g/m²

**COLLE: Adhésif permanent -
Acrylique en emulsion 75g/m²**

DOMAINES D'APPLICATIONS



BÂTIMENT



INDUSTRIE



AUTOMOBILE

- **Recommandé sur mousses polyuréthannes et feutres insonorisants.**
- **Particulièrement adapté à l'adhésivage de bitumes et masses lourdes.**
- **Bonne aptitude au collage sur plastiques : ABS, PVC, PC, PA...**
- **L'AT E109/75 présente une adhésion élevée et un bon niveau de cohésion.**
- **L'AT E109/75, de par son large spectre d'adhérence, est un produit à usage très général.**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	VALEUR	METHODES D'ESSAI
Valeur de pelage sur Inox		
Après 24h - 180°	24 N / inch	Afera 5001
Valeur de pelage PP		
Après 24h - 180°	18 N / inch	Afera 5001
Tack à la boucle	21 N / inch	Finat 9
Résistance au fluage en Température	75°C	SAFT
Température min d'application	+5°C	
Résistance de l'adhésif en Température	-30°C à +120°C	
En pointe	+140°C	

RECOMMANDATIONS

Les surfaces à adhérer doivent être propres et sèches, exemptes de poussières et de traces d'huile ou de graisse. La présence d'huiles ou de plastifiants dans les substrats risquent d'altérer les performances adhésives. Il convient donc dans certains cas d'évaluer ce risque par un test de vieillissement en étuve climatique.

STOCKAGE

La durée de vie est de 9 mois lorsque celui-ci est stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de la lumière solaire directe et à une température comprise entre +5 et 35°C.

Le produit doit être protégé des pollutions éventuelles (poussières, liquides, insectes) lorsqu'il est sorti de son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT

Longueurs standards : 200/250/500 m.

Largeurs standards : 1000/1250/1500/2000 mm.

Possibilités de longueurs et ou largeurs hors standards sur demande.

REMARQUES

Le produit décrit dans cette fiche technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous recommandons à nos utilisateurs de réaliser leurs propres essais, dans des conditions industrielles représentatives de leurs futures productions et de s'assurer que notre produit satisfait à l'ensemble des contraintes de l'application. Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont données en toute bonne foi comme source d'information, établies au mieux de nos connaissances mais ne peuvent pas être utilisées comme spécifications ou données contractuelles.



Fiche Technique AT E109/75 PA90,
Date de modification 02/04/19



243 rue de Chavanne - ZAC de Chavanne - 69400 Arnas
Tél. : +33 (0)4 74 68 22 55 - Fax : +33 (0)4 74 68 71 00
contact@adesia.com - www.adesia.com