


PRODUIT

GAMME SUPERFIX

REFERENCE : SK FIX 250

DESCRIPTION



DOMAINES D'APPLICATIONS



CONSTRUCTION



AMÉNAGEMENT



- Adhésif renforcé par une trame polyester.
- L'adhésif SK FIX 250 présente un fort pouvoir d'adhésion pour un collage puissant et permanent.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Haute résistance au vieillissement et aux plastifiants.
- Particulièrement recommandé pour la fixation de plinthes, de revêtement de sol souple, produits d'accessibilité etc.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	VALEUR	METHODES D'ESSAI
Valeur de pelage sur Inox		
Après 24h - 180°	43 N / inch	AFERA 5001
Valeur de pelage PP		
Après 24h - 180°	43 N / inch	AFERA 5001
Tack à la boucle	29 N / inch	FINAT 9
Résistance au fluage en Température	50°C	SAFT
Température min d'application	+5°C	
Résistance de l'adhésif en Température	-35°C à +100°C	
En pointe	+120°C	

RECOMMANDATIONS

Les surfaces à adhérer doivent être propres et sèches, exemptes de poussières et de traces d'huile ou de graisse. La présence d'huiles ou de plastifiants dans les substrats risquent d'altérer les performances adhésives. Il convient donc dans certains cas d'évaluer ce risque par un test de vieillissement en étuve climatique.

STOCKAGE

La durée de vie est de 24 mois lorsque celui-ci est stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de la lumière solaire directe et à une température comprise entre +5 et 35°C.

Le produit doit être protégé des pollutions éventuelles (poussières, liquides, insectes) lorsqu'il est sorti de son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT

Dimensions standards : 50, 85, 240 mm x 50 m.

Possibilités de longueurs et ou largeurs hors standards sur demande.

REMARQUES

Le produit décrit dans cette fiche technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous recommandons à nos utilisateurs de réaliser leurs propres essais, dans des conditions industrielles représentatives de leurs futures productions et de s'assurer que notre produit satisfait à l'ensemble des contraintes de l'application. Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont données en toute bonne foi comme source d'information, établies au mieux de nos connaissances mais ne peuvent pas être utilisées comme spécifications ou données contractuelles.